SOUDAGE DES CUIVREUX

selectarc industries

FSH WELDING GROUP

fsh distribution

	ACIER FE	INOX CR NI	GALVA FE ZN	CORTEN FE CU	CUIVRE CU	BRONZE AL CU AL	BRONZE SN CU SN	LAITON CU ZN	MAILLECHORT CU NI ZN	CU NI CU NI	MONEL NI CU
MONEL NI CU	NI 190	NI 190	NI 190	NI 190	NITI3 NI 190	NI 190	NI 190	CU 114	NI 190	NI 190	NI 190
CU NI CU NI	NI 190	NI 190	NI 190	NI 190	NI 190	NI 190	CU 114	CU 114	NI 190	CUNI30	
MAILLECHORT CU NI ZN	CU 118	NI 190	CU 118	CU 118	CU 118	CU 118	CU 118	CU 118	B AG CU 118		
LAITON CU ZN	B AG CU 114	< CU114 NI190	B AG CU 114	B AG CU 114	B AG CU 114	B AG CU 118	CU 114	CU 114			
BRONZE SN CU SN	CU 114	<CU 114 NI190	CU 114	CU 114	CU 114	CU 118	CU 114				
BRONZE AL CU AL	CU 118	^NI190 CU 118	CU 118	CU 118	CU 118	CU 118					
CUIVRE CU	CU 118	<NITI3 NI 190	CU 114	CU 114	CU 110						
CORTEN FE CU	B75CU	2412S	B75CU	B75CU							
GALVA FE ZN	54	2412S	54								
INOX CR NI	2412S	2010MBC									
ACIER FE	51										

B AG	BRASURE ARGENT
^NI190 CU 118	BEURRAGE ALLIAGE DU HAUT ASSEMBLAGE

VOIR EQUIVALENCES EE/ FILS

DMS0305